

Article: NAZARI ASILAH

Codes: 100213765 - L138001041

Groupe: G-231

Format: 11,5X11,5X1-1,1

Épaisseur: 11 mm







RECOMMANDATIONS

Mortier-colle recommandé	100043280 TIXOCEM PLUS
Joint recommandé	100236419 COLORSTUK BEIGE N
Joint recommandé (zone humide)	100236419 COLORSTUK BEIGE N
Mortier-colle recommandé (zone humide)	100043280 TIXOCEM PLUS

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Déviatión longueur et largeur	($\pm 0.5\%$ x $\pm 0.5\%$ x $\pm 10\%$) mm	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión rectitude des côtés	± 0.3 MM	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión orthogonalité	± 0.5 MM	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión planimétrie	(+0.5%/-0.3%) MM	UNE-EN ISO 10545-2*

CARACTÉRISTIQUES

-  Finition de surface brillante avec un degré élevé de réflexion de la lumière.
-  Matériau dont la surface est en mesure de produire des reflets.
-  Matériau qui convient aux murs de douche.
-  Matériau qui convient aux murs d'intérieur.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption d'eau	>10% (BIII)	UNE-EN ISO10545-3*
Force de rupture	>600 N	UNE-EN ISO 10545-4*
Coefficient de dilatation thermique linéaire	<7 1/(10E6**K)	UNE-EN ISO 10545-8*
Résistance au choc thermique	Conforme à	UNE-EN ISO 10545-9*
Résistance au tressailage	Conforme à	UNE-EN ISO 10545-11*
Dilatation due à l'humidité	<0.6 mm/m	UNE-EN ISO 10545-10*
Réaction au feu	A1	UNE-EN 13501-1*

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Résistance aux taches	Clase 5	UNE-EN ISO 10545-14*
Résistance aux produits chimiques	GA/GLA/GHA	UNE-EN ISO 10545-13*

PACKING

Boîtes	0.3967 M2/BOÎTE	
Pallets	33.7237 M2/PAL	
Unités	0.0132 M2/PIÈCE	
Unité vente	M2	
Unité base	PIÈCES	
Poids net	15.6522 KG/M2	
Poids brut	16.2571 KG/M2	

