

**Modelo:** DELAWARE NOGAL 29,4X180(A)

**Códigos:** 100214616 - P16800521

**Absorción de agua:** Bla - Porcelánico (E<=0.1%)

**Grosor:** 7/16 " approx.



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Grosor	7/16 " approx.	
Ancho	11 9/16 " approx.	
Largo	70 27/32 " approx.	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.15%	<=0.5 %*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	<=0.5 %*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.15%	<=0.6 %*
Desviación planimetría	Inferior a 0.15%	<=0.5 %*

\*ASTM C485/C499/C502

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Fuerza de rotura	967,34 LBF	>292 LBF*
Módulo de rotura	14,17 LBF	>=8 LBF*
Resistencia a la abrasión	PEI_4	
Resistencia al cuarteo	Resiste tres ciclos	

\*ASTM C648

### CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	CLASE B Min. *
Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	CLASE 3 Min. *

\*ASTM C650/C1378

### ÁMBITO DE USO

Código técnico-1	Uso en pavimento tránsito medio	
Código técnico-2	Suelos interiores secos	

### VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE

Coefficiente dinámico de fricción	>0,42	
Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)	CL1	
Res. deslizamiento (rampa)	R-10	
Resistencia al deslizamiento (pies descalzos)	C	

\*ANSI A137.1

### PACKING

Cajas	11,39 SQF/CS	
Pallets	569,64 SQF/PAL	
Unidades	5,7 SQF/ST	

Certificaciones del sistema



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladurez del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PORCELANOSA S.A.

\*\*Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado)