

Modelo: FOREST COGNAC 14,3X90(A)

Códigos: 100234776

Absorción de agua: Bla - Porcelánico (E<=0.1%)



MATE / MATT



DESUNIFICADO
TONE VARIATIONS



RECTIFICADO
RECTIFIED



Sistema DAP®
Declaración Ambiental de
Productos de Construcción

ISO 14021



CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO SUPERIOR AL 95%



www.ecolabel.eu

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Ancho	5 5/8" approx	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.15%	+/-0.4%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Grosor	7/16" approx	+/-5%*
Largo	35 7/16" approx	

*ASTM C485/C499/C502

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Fuerza de rotura	726.65 LBF	>292LBF*
Módulo de rotura	12.59 LBF	>=8LBF*
Resistencia a la abrasión	PEI 3 / 600v	
Resistencia al cuarteo	Resiste tres ciclos	

*ASTM C648

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	3 Min.*
Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	B Min.*

*ASTM C650/C1378

ÁMBITO DE USO

Código técnico-1	Uso en pavimento tránsito medio	
------------------	---------------------------------	--

VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE

Coefficiente dinámico de fricción	0.55	
Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)	CL1	

*ANSI A137.1

PACKING

Cajas	11.08 SQF/CS	
Pallets	664.95 SQF/PAL	
Unidades	1.39 SQF/ST	

Certificaciones del sistema



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PORCELANOSA S.A.

**Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado)