

Article: AIRSLATE KASHMIR  
 Codes: 100242698  
 Groupe: G-238  
 Format: 250X120X0,2-0,4  
 Gamme d'épaisseur: 2-4 mm



### RECOMMANDATIONS

Joint recommandé	100236449 COLORSTUK RAPID CEMENTO N	
Joint recommandé (zone humide)	100236449 COLORSTUK RAPID CEMENTO N	100086920 FILA FOB EXTREME
Mortier-colle recommandé	100217753 POLITECH PREMIUM COMP. A+B	
Mortier-colle recommandé (zone humide)	100217753 POLITECH PREMIUM COMP. A+B	

### ESSAIS DE LABORATOIRE

Absorption d'eau à la pression atmosphérique	1.00%	UNE-EN 13755:2008*
Coefficient de dilatation thermique linéaire	0.5-0.8 MM/M	UNE-EN 10545-8*
Densité apparente	1450 Kg/m3	UNE EN 1936:2007*
Propagation de la flamme ou de la surface	CLASE II	ASTM E 84*
Réaction au feu	C-S2, d0	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Résistance au choc thermique	T2	UNE -EN 16140:2011*
Résistance au gel	93.1 MPa	UNE-EN 12371:2010*
Résistance à la flexion	102.2 MPA	EN 12372*

### CARACTÉRISTIQUES

- Protection qui réduit de façon radicale l'apparition des bactéries domestiques les plus communes.
- Matériau en provenance d'un pays asiatique.
- Non brillant
- Matériau qui convient aux murs de douche.
- Il existe d'importantes différences de couleur entre les pièces.
- Matériau qui convient aux murs d'intérieur.
- Matériau qui convient aux murs d'extérieur.
- Matériau qui se distingue par sa surface asymétrique.

### PACKING

Boîtes	15 M2/BOÎTE	
Pallets	375 M2/PAL	
Poids brut	4.6467 KG/M2	
Poids net	4.5133 KG/M2	
Unité base	PIÈCES	
Unité vente	M2	
Unités	3 M2/PIÈCE	

