

Modelo: VANCOUVER BROWN ANT. 25X150(A)  
Códigos: 100244708 - V52500951  
Absorción de agua: Bla - Porcelánico (E<=0.1%)  
Grosor: 7/16" approx.



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Ancho	9 13/16" approx	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.15%	+/-0.4%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Grosor	7/16" approx	+/-5%*
Largo	59 1/16" approx	

\*ASTM C485/C499/C502

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Fuerza de rotura	937.38 LBF	>292LBF*
Módulo de rotura	13.94 LBF	>=8LBF*
Resistencia a la abrasión	2 - 150 Rev.	
Resistencia al cuarteo	Resiste tres ciclos	

\*ASTM C648

### CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	3 Min.*
Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	B Min.*

\*ASTM C650/C1378

### ÁMBITO DE USO

Código técnico-1	Uso en pavimento tránsito medio	
Código técnico-2	Suelos exteriores o con requisitos específico	

### VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE

Coefficiente dinámico de fricción	0.71	
Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)	CL3	

\*ANSI A137.1

### PACKING

Cajas	16.15 SQF/CS	
Pallets	516.66 SQF/PAL	
Unidades	4.04 SQF/ST	

Certificaciones del sistema



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PORCELANOSA S.A.

\*\*Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado